

<http://journal.rmutp.ac.th/>

สมบัติทางวิศวกรรมของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนจากผิวทางแอสฟัลต์ เก๋านำมาใช้ใหม่โดยการแทนที่มวลรวมหยาบ

เฉลิมพล ไชยแก้ว¹ และ กฤษดา เสือเอี่ยม^{2*}

¹ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

² คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

¹ ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอบางพลี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

² 1381 ถนนประชากรราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

รับบทความ 20 พฤศจิกายน 2563 แก้ไขบทความ 7 มิถุนายน 2564 ตอรับบทความ 7 กรกฎาคม 2564

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำหินที่ได้จากการรื้อผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าและนำกลับมาใช้ใหม่ในงานบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุน โดยทำการย่อยและแยกขนาดหินด้วยการร่อนผ่านตะแกรงขนาดมาตรฐาน โดยการเลือกใช้ขนาดหินที่ผ่านตะแกรงขนาด 1/2 นิ้ว และค้างบนตะแกรงขนาด 3/8 นิ้ว กับหินที่ผ่านตะแกรงขนาด 3/8 นิ้ว และค้างบนตะแกรงเบอร์ 4 นำมาผสมรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 เพื่อแทนที่มวลรวมหยาบจากธรรมชาติ โดยกำหนดปริมาณปูนซีเมนต์ร้อยละ 18 และ 20 โดยน้ำหนักหิน รวมถึงอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.30 และ 0.35 ตามลำดับ ทำการทดสอบกำลังรับแรงอัด กำลังตัดและอัตราการซึมผ่านน้ำ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณซีเมนต์เพสต์และอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์มีอิทธิพลต่อสมบัติด้านกำลังและอัตราการซึมผ่านน้ำของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุน โดยบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่ผสมรวมปริมาณปูนซีเมนต์สูงกว่า (ร้อยละ 20) จะมีกำลังอัดที่อายุ 28 วัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16-24 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณปูนซีเมนต์ต่ำกว่า (ร้อยละ 18) ในทางกลับกันอัตราการซึมผ่านน้ำลดลงร้อยละ 5.1-8.1

คำสำคัญ : บล็อกปูพื้น; คอนกรีตพรุน; ผิวทางแอสฟัลต์นำกลับมาใช้ใหม่; การซึมผ่านน้ำ; มวลรวมหยาบ

* ผู้นิพนธ์ประสานงาน โทร: +668 9985 5852, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: gritsada.s@rmutp.ac.th

<http://journal.rmutp.ac.th/>

Engineering Properties of Porous Concrete Paving Blocks from Recycled Asphalt Pavement as Coarse Aggregate Replacement

Chalermphol Chaikaew¹ and Gritsada Sua-iam^{2*}

¹ Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Rattanakosin

² Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

¹ Phetchakaseam Road Nhong-kea, Hua-Hin, Prachuapkhirikhan 77110

² 1381 Pracharat 1 Road, Wong Sawang, Bang Sue, Bangkok 10800

Received 20 November 2020; Revised 7 June 2021; Accepted 7 July 2021

Abstract

This research aimed to study the use of coarse aggregate obtained from removing old recycled asphalt pavement (RAP) in the production of the porous concrete paving block. Crushing and size separation of the coarse aggregate by using standard sieve size by selected the gradation size of the coarse aggregate that passed to sieve size 1/2" and retained on sieve size 3/8" and other that passed to sieve size 3/8" and retained on sieve size No.4 by mixing ratio 50 : 50 of the mass as replaced natural coarse aggregate. Portland cement quantity about 18% and 20% by weight of the aggregate. The water to cement ratio was 0.30 and 0.35 respectively. Compressive strength, flexural strength, and water permeability were investigated. The results showed that the cement content and water to cement ratio was influenced the strength properties and water permeability rate of the porous concrete paving block. The porous concrete paving block mixed with higher cement content (20%) had the compressive strength at the age of 28 days increased by 16-24% when compared with lower cement content (18%). On the other hand, the water permeability rate decreased by 5.1-8.1%.

Keywords : Paving Blocks; Porous Concrete; Recycle Asphalt Pavement; Water Permeability; Coarse Aggregate

* Corresponding Author. Tel.: +668 9985 5852, E-mail Address: gritsada.s@rmutp.ac.th

1. บทนำ

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ในเมืองรอง (Sub-urban) หลายแห่งกลายเป็นเมืองที่พลุกพล่าน ซึ่งเกิดจากผลกระทบของการขยายตัวของเมืองที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และปริมาณของจำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นผิวซบน้ำที่ลดลง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่ไหลบ่าและน้ำท่วมฉับพลันเพิ่มขึ้นบนพื้นผิวทางมากขึ้น โดยปริมาณน้ำที่ท่วมขังและไหลบ่าในปริมาณที่มากขึ้นส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ใช้รถและคนเดินถนน สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความไม่สะดวกในการดำรงชีวิต [1], [2] จากปัญหาดังกล่าวนำไปสู่แนวคิดการทำคอนกรีตพรุน (Porous Concrete) ซึ่งเป็นคอนกรีตรูปแบบหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยต้องการให้ภายในมีโพรงหรือความพรุนอย่างต่อเนื่อง ยอมให้น้ำซึมผ่านได้สูงเมื่อเทียบกับคอนกรีตปกติซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกามากกว่า 30 ปี [3] ถือได้ว่าเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้ในงานผิวทางหรือทางเท้าที่น้ำซึมได้ ทั้งยังช่วยในการดูดซับเสียงและเป็นฉนวนกันความร้อนบนผิวทาง รวมถึงยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมได้อีกด้วย โดยทั่วไปขนาดของช่องว่างหรือรูพรุนที่เชื่อมต่อกันในคอนกรีตมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงระหว่าง 2 ถึง 8 มิลลิเมตร มีปริมาตรโพรงช่องว่างโดยประมาณร้อยละ 15 ถึง 35 และมีกำลังรับแรงอัดอยู่ระหว่าง 2.8 ถึง 28.0 เมกะปาสคาล [4]

บล็อกปูพื้นคอนกรีต (Paving Concrete Blocks) เป็นหนึ่งในรูปแบบการนำแนวคิดคอนกรีตพรุนเข้ามาประยุกต์ใช้ เนื่องจากทางเดินเท้าที่สร้างจากกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นโดยทั่วไปส่วนใหญ่ มักจะมีลักษณะที่บิ่นน้ำสูง น้ำจึงไม่สามารถซึมผ่านไปสู่ชั้นดินได้ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวทางเดินเท้า ส่งผล

ต่ออุปสรรคการใช้ทางเดินเท้าและอันตรายจากการลื่นล้มได้ง่าย ทั้งนี้ในปัจจุบันบล็อกปูพื้นคอนกรีตอาจมีทั้งรูปแบบที่บิ่นและแบบมีช่องเปิด ถึงแม้ว่าบล็อกปูพื้นคอนกรีตแบบมีช่องเปิดจะมีความสามารถในการระบายน้ำได้ดีแต่ความแตกต่างของเนื้อวัสดุบล็อกปูพื้นคอนกรีตทั้งสองชนิดซึ่งได้แก่คอนกรีตและดินที่อยู่ในช่องเปิด ส่งผลให้พื้นผิวไม่เรียบเป็นอุปสรรคต่อการเดินเท้าและการวิ่ง เป็นต้น [5] งานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับบล็อกปูพื้นคอนกรีตพบว่าเมื่อใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ที่สูงขึ้นจะมีความสามารถในการอัดขึ้นรูปบล็อกปูพื้นคอนกรีตได้ดี [5] หรือศึกษาอิทธิพลจากขนาดของมวลรวมหยาบที่แตกต่างกันพบว่ามวลรวมหยาบที่มีขนาดเล็กกว่าจะมีกำลังอัดที่สูงกว่า ในทางกลับกันการต้านทานต่อการสั่นไหวของผิวหน้าลดลง [6] ในขณะที่มวลรวมหยาบที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีอัตราการซึมผ่านน้ำที่สูงกว่า [1]

ปัจจุบันแนวโน้มการนำวัสดุในกระบวนการก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่ถือได้ว่าเป็นแนวคิดในการรักษาสีสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตวัสดุใหม่และลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ผิวทางแอสฟัลต์เก่าเมื่อถูกรื้อออกเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและมักถูกนำไปกองไว้เป็นขยะของเสียที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงซึ่งเป็นสายทางหลักมากกว่าร้อยละ 90 เป็นถนนผิวทางลาดยาง [7] ดังนั้นแนวคิดในการนำมวลรวมซึ่งยังคงอยู่ในสภาพที่ดีอยู่กลับมาใช้ใหม่หรือที่เรียกว่า “ผิวทางแอสฟัลต์รีไซเคิล (Recycled Asphalt Pavement, RAP)” มาใช้ในงานคอนกรีตเริ่มมีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย [8] โดยยังสามารถนำมาเป็นวัสดุทดแทนมวลรวมหยาบในงานบล็อกปูพื้นคอนกรีตทางเดินได้อีกด้วย [9] ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเอาผิวทางแอสฟัลต์เก่ากลับมาใช้ใหม่ในการทดแทนมวลรวมหยาบสำหรับประยุกต์ใช้ในการผลิตบล็อกปูพื้นในรูปแบบ

คอนกรีตพูน เพื่อศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมและอัตราการซึมผ่านน้ำจากการนำแอสฟัลต์เก่ามาใช้แทนที่มวลรวมหยาบจากธรรมชาติ

2. ระเบียบวิธีวิจัย

2.1 วัสดุที่ใช้ในการศึกษา

2.1.1 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (Ordinary Portland Cement) ตามมาตรฐาน มอก. 15 หรือ ASTM C150

2.1.2 หินจากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์ (Recycled Asphalt Pavement) เก่ากลับมาใช้ใหม่ โดยการรื้อทิ้งผิวทางที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 20 ปี ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงประจำบริเวณที่ตั้งแสดงในรูปที่ 1 มีปริมาณยางแอสฟัลต์ร้อยละ 4.85 โดยน้ำหนักของผิวทางแอสฟัลต์



รูปที่ 1 หินจากรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์เก่า

ตารางที่ 1 สมบัติของหินจากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์เก่ากลับมาใช้ใหม่

สมบัติที่ทดสอบ	ค่าเฉลี่ย
ความถ่วงจำเพาะรวม	2.54
หน่วยน้ำหนักแห้ง (kg/m ³)	1,608
การดูดซึมน้ำ (%)	0.91
โมดูลัสความละเอียด	5.94
การต้านทานการสึกกร่อน (%)	27.8
ปริมาณยางแอสฟัลต์ (%)	4.85

จากนั้นทำการบดย่อยผิวทางแอสฟัลต์เก่าและแยกขนาดหินโดยการร่อนผ่านตะแกรงขนาดมาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 2 ขนาดได้แก่ ขนาดที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 1/2 นิ้ว ค้างบนตะแกรงขนาด 3/8 นิ้ว และขนาดที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 3/8 นิ้ว ค้างบนตะแกรงเบอร์ 4 ซึ่งเป็นขนาดส่วนใหญ่ที่ใช้บนผิวทางแอสฟัลต์เก่าที่ทำการศึกษา เป็นการแยกมวลรวมขนาดเดียวเพื่อเตรียมสำหรับการผลิตคอนกรีตพูน ซึ่งหินหรือมวลรวมหยาบที่ได้จัดเตรียมจากการร่อนผ่านตะแกรง ทำการล้างน้ำก่อนทำการผสมและทุกการผสมจะอยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated Surface Dry) ซึ่งเป็นสภาพที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต และเนื่องจากมีส่วนผสมของยางจากแอสฟัลต์เคลือบบริเวณผิวของหินไว้ทำให้มีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ สมบัติของหินจากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์ดังแสดงในตารางที่ 1

2.1.3 น้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีตใช้น้ำประปา

2.2 การออกแบบอัตราส่วนผสม

ทำการกำหนดอัตราส่วนผสมของบล็ออคูพุนคอนกรีตพูน โดยใช้ปริมาณปูนซีเมนต์เท่ากับร้อยละ 18 และ 20 โดยน้ำหนักมวลรวม สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่ามีความเป็นไปได้ในการผลิตบล็ออคูพุนคอนกรีตพูนโดยใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ในช่วงร้อยละ 18-22 โดยน้ำหนักของมวลรวม [5] มวลรวมหยาบทั้งหมด (ทดแทนการใช้หินจากธรรมชาติ) มาจากการคละกันระหว่างหินจากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์เก่าที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 1/2 นิ้ว ค้างบนตะแกรงขนาด 3/8 นิ้ว และที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 3/8 นิ้ว ค้างบนตะแกรงเบอร์ 4 ในอัตราส่วนร้อยละ 50 : 50 เนื่องจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าเมื่อไม่มีส่วนผสมของมวลรวมละเอียด การผสมรวมอัตราส่วนดังกล่าวมวลรวมมีความหนาแน่นมากที่สุดหรือมีปริมาณช่องว่างน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลต่อกำลังอัดของคอนกรีตให้สูงขึ้น และยังคงสภาพของมวลรวมหยาบที่มีขนาดไม่ต่อเนื่อง (Open Grade) ไว้อีกด้วยซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญของ

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตพูน และมีค่าอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.30 และ 0.35 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ มอก. 378-2531 ระบุอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ไม่เกิน 0.55 [10] โดยใช้สัญลักษณ์แทนในส่วนผสมเป็น wx/cy โดย x หมายถึง อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ และ y หมายถึง ร้อยละปริมาณปูนซีเมนต์ต่อมวลรวมหยาบ อาทิเช่น w0.30/c18 หมายถึง ส่วนผสมที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.30 และปริมาณปูนซีเมนต์ร้อยละ 18 ต่อน้ำหนักของมวลรวม ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สัดส่วนผสมของบล็อคปูพื้นคอนกรีตพูนที่ใช้ในการศึกษา

สัญลักษณ์	มวลรวม		ปูนซีเมนต์ ต่อน้ำหนัก มวลรวม	w/c
	1/2”- 3/8”	3/8”- No.4		
	w0.30/c18	50	50	
W0.30/c20	50	50	20	0.30
w0.35/c18	50	50	18	0.35
w0.35/c20	50	50	20	0.35

2.3 กระบวนการทดสอบ

ทำการผสมบล็อคปูพื้นคอนกรีตพูนตามสัดส่วนที่กำหนด จากนั้นเทลงแบบตัวอย่างทดสอบบรจนแข็งตัว ทำการบ่มน้ำจนถึงอายุทดสอบ ทำการทดสอบสมบัติของคอนกรีตแข็งตัวประกอบไปด้วย

2.3.1 การทดสอบความหนาแน่น

การทดสอบความหนาแน่นแห้งหรือหน่วยน้ำหนักแห้งทำได้โดยการนำตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร ที่อายุทดสอบ 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 2 มาทำการวัดขนาดจริงหลังจากถอดแบบหล่อพร้อมชั่งน้ำหนักเพื่อทำการคำนวณหาค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของคอนกรีตจากอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักที่ได้จากการชั่งต่อปริมาตรในแต่ละของก้อนตัวอย่าง

2.3.2 การทดสอบกำลังอัด

นำตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร จำนวน 3 ก้อน ซึ่งทำการบ่มน้ำตลอดอายุการทดสอบกำหนด 3, 7 และ 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 2



รูปที่ 2 ก้อนตัวอย่างการทดสอบความหนาแน่นและกำลังอัด

ทำการทดสอบกำลังอัด ตามมาตรฐาน BS-1881 โดยสามารถหาค่ากำลังอัด (CS) ได้จากสมการที่ (1)

$$CS = P/A \tag{1}$$

เมื่อ P คือแรงกดสูงสุดที่อ่านได้จากเครื่องทดสอบ (นิวตัน) และ A คือพื้นที่หน้าตัดรับแรง (ตารางเมตร)



รูปที่ 3 เครื่องขึ้นรูปบล็อคปูพื้นคอนกรีต

2.3.3 การทดสอบกำลังตัด

การทดสอบกำลังตัดโดยการขึ้นรูปตัวอย่าง บล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนขนาด 40x40x4 เซนติเมตร ด้วยเครื่องขึ้นรูปบล็อกปูพื้นคอนกรีตดังแสดงในรูปที่ 3

จากกระบวนการขึ้นรูปจนได้บล็อกปูพื้นคอนกรีตตามขนาดกำหนด (40x40x4 เซนติเมตร) ดังแสดงในรูปที่ 4 หลังจากคอนกรีตแข็งตัวทำการถอดบล็อกปูพื้นคอนกรีตออกจากแบบ ทำการบ่มน้ำตลอดอายุการทดสอบกำหนด 3, 7 และ 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 4



รูปที่ 4 แผ่นตัวอย่างการทดสอบกำลังตัด


การทดสอบกำลังตัดของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนโดยการนำบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนขึ้นจากน้ำใช้ผ้าซับผิวภายนอกให้แห้ง วางบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนบนฐานรองรับของเครื่องทดสอบ โดยให้น้ำหนักกระทำที่จุดกึ่งกลางของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุน การทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 378-2531:กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น [10] หรือตามมาตรฐาน ASTM 293 โดยสามารถหาค่ากำลังตัด (R) ได้จากสมการที่ (2)

$$R = 3PL/2bd^2 \quad (2)$$

เมื่อ P คือแรงกดสูงสุดที่อ่านได้จากเครื่องทดสอบ (นิวตัน), L คือความยาวของแผ่นทางเท้า (เมตร), b คือความกว้างของแผ่นทางเท้า (เมตร) และ d คือความหนาของแผ่นทางเท้า (เมตร) ตามลำดับ

2.3.4 การทดสอบอัตราการซึมผ่านน้ำ

การทดสอบหาอัตราการซึมผ่านน้ำในบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุน ซึ่งใช้ชุดทดสอบการซึมผ่านน้ำด้วยท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว มีฝาครอบด้านบนและล่างต่อกันด้วยก๊อคน้ำขนาด 1/4 นิ้ว และมีความสูงของน้ำวัดจากด้านบนถึงก๊อกลงล่าง 155 เซนติเมตร ด้วยวิธีความดันคงที่ (Constant Head) โดยจับเวลาเมื่อน้ำซึมผ่านตัวอย่างคอนกรีตพรุน แล้วนำไปคำนวณหาอัตราการซึมผ่านน้ำในคอนกรีตพรุน ดังแสดงในรูปที่ 5



รูปที่ 5 เครื่องทดสอบอัตราการซึมผ่านน้ำ [4]

โดยสามารถหาค่าอัตราการซึมผ่านน้ำ (P) ได้จากสมการที่ (3)

$$P = Q/t \quad (3)$$


เมื่อ Q คือปริมาณน้ำที่ซึมผ่าน (ลิตร) และ t คือเวลาที่ใช้การซึมผ่านตัวอย่างคอนกรีตพรุน (วินาที) ตามลำดับ

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

3.1 ความหนาแน่น

ผลการทดสอบความหนาแน่นของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมหยาบจากหินที่ได้มาจากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์เก่าที่อายุทดสอบ 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 6 พบว่า ตัวอย่างบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุน

ที่ใช้มวลรวมหยาบจากหินที่ได้มาจากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์เก่าเมื่อผสมร่วมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในปริมาณร้อยละ 18 มีความหนาแน่นเท่ากับ 1,633 และ 1,743 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่ออัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.30 และ 0.35 ตามลำดับ ในขณะที่เมื่อผสมร่วมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในปริมาณร้อยละ 20 ความหนาแน่นเท่ากับ 1,792 และ 1,867 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่ออัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.30 และ 0.35 ตามลำดับ




รูปที่ 6 ความหนาแน่นของตัวอย่างทดสอบอายุ 28 วัน

จากผลการทดสอบเห็นได้ว่าความหนาแน่นของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพูนที่ใช้มวลรวมหยาบจากหินที่ได้จากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์เก่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อผสมรวมปริมาณปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนที่สูงขึ้นเนื่องจากปริมาณช่องว่างที่ลดลงจากปริมาณซีเมนต์เพสต์ที่เพิ่มสูง [2], [5], [9] นอกจากนี้ความพูนมีแนวโน้มลดลง ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ N. Saboo et al. [9]

3.2 กำลังอัด

ผลการทดสอบกำลังอัดของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพูนที่ใช้มวลรวมหยาบจากหินที่ได้มาจากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์เก่าที่อายุทดสอบ 3, 7 และ 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 7 พบว่า กำลังอัดของตัวอย่างบล็อกปูพื้น


คอนกรีตพูนที่ใช้มวลรวมหยาบจากหินที่ได้มาจากการนำผิวทางแอสฟัลต์เก่ามาใช้ใหม่มีแนวโน้มการพัฒนา กำลังอัดเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาในการบ่มเพิ่มขึ้น พิจารณาที่อายุ 28 วัน ตัวอย่างบล็อกปูพื้นคอนกรีตพูนที่ใช้มวลรวมหยาบจากหินที่ได้มาจากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์เก่าเมื่อผสมรวมปริมาณปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 18 มีกำลังอัดเท่ากับ 2.9 และ 3.3 เมกะปาสคาล เมื่ออัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.30 และ 0.35 ตามลำดับ หรือคิดเป็นกำลังอัดที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 ในขณะที่เมื่อผสมรวมปริมาณปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 มีกำลังอัดเท่ากับ 3.6 และ 3.8 เมกะปาสคาล เมื่ออัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.30 และ 0.35 ตามลำดับ หรือคิดเป็นกำลังอัดที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1



รูปที่ 7 การพัฒนากำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตพูนที่อายุทดสอบ 3, 7 และ 28 วัน

เมื่อเปรียบเทียบค่ากำลังรับแรงอัดของตัวอย่างทดสอบในสัดส่วนผสมที่แตกต่างกันเมื่ออายุ 3, 7 และ 28 วัน ตามลำดับ พบว่ากำลังอัดของคอนกรีตขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์ [8] ตัวอย่างส่วนผสมที่ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ร้อยละ 20 ต่อน้ำหนักของมวลรวมมีค่ากำลังรับแรงอัดที่สูงกว่าตัวอย่างส่วนผสมที่ใช้ปริมาณซีเมนต์ที่น้อยกว่า (ร้อยละ 18) ทั้งนี้เมื่อปริมาณซีเมนต์เพสต์ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้บล็อกปูพื้นคอนกรีต

พรมมีสมบัติทางด้านกำลังรับแรงอัดมากขึ้นเนื่องจากซีเมนต์เพสต์ที่ห่อหุ้มมวลรวมมีความหนาเพิ่มขึ้น ทำให้มวลรวมมีการยึดเกาะกันดียิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการเติมเต็มช่องว่างของซีเมนต์เพสต์ทำให้โพรงมีปริมาณและขนาดลดลง บล๊อคปูพื้นคอนกรีตพรมจึงมีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้น [2], [5], [6], [9] ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบปริมาณปูนซีเมนต์คงที่ที่บล๊อคปูพื้นคอนกรีตพรมที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่สูงกว่า ($w/c = 0.35$) จะให้ค่ากำลังอัดที่มากกว่าบล๊อคปูพื้นคอนกรีตพรมที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่น้อยกว่า ($w/c = 0.30$) เนื่องจากในส่วนผสมที่มีปริมาณน้ำน้อยส่งผลให้ซีเมนต์เพสต์มีความหนืดและทำการเคลือบผิวมวลรวมได้ไม่สม่ำเสมอทำให้การยึดเกาะระหว่างซีเมนต์เพสต์และมวลรวมได้ไม่ดี [5], [9] ดังแสดงในรูปที่ 8




รูปที่ 8 (ก) ซีเมนต์เพสต์ที่ห่อหุ้มมวลรวมได้ทั่วถึง และ (ข) ซีเมนต์เพสต์ที่ห่อหุ้มมวลรวมได้ไม่ดี

3.3 กำลังตัด


การพัฒนากำลังตัดของบล๊อคปูพื้นคอนกรีตพรมที่ใช้มวลรวมหยาบจากหินที่ได้มาจากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์เก่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อระยะเวลาในการบ่มเพิ่มขึ้น และการพัฒนากำลังตัดของบล๊อคปูพื้นคอนกรีตพรมมีแนวโน้มไปในแนวทางเดียวกับการพัฒนากำลังอัด ผลการทดสอบกำลังตัดของบล๊อคปูพื้นคอนกรีตพรมแทนที่มวลรวมหยาบจากหินที่ได้มาจากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์เก่าที่อายุทดสอบ 3, 7 และ 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 9

พิจารณาผลการทดสอบกำลังตัดที่อายุ 28 วัน พบว่า ตัวอย่างบล๊อคปูพื้นคอนกรีตพรมที่ใช้มวลรวม

หยาบจากหินที่ได้มาจากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์เก่า



รูปที่ 9 การพัฒนากำลังตัดของบล๊อคปูพื้นคอนกรีตพรมที่อายุทดสอบ 3, 7 และ 28 วัน



รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดและกำลังตัดของบล๊อคปูพื้นคอนกรีตพรม

เมื่อผสมรวมปูนซีเมนต์ปริมาณร้อยละ 18 ต่อน้ำหนักของมวลรวม ค่ากำลังตัดเท่ากับ 1.40 เมกะปาสคาล เมื่ออัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.30 และค่ากำลังตัดเท่ากับ 1.55 เมกะปาสคาล เมื่ออัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.35 ซึ่งคิดเป็นกำลังตัดที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.30 ในขณะที่ผสมรวมปูนซีเมนต์ปริมาณร้อยละ 20 ต่อน้ำหนักของมวลรวม ค่ากำลังตัดเท่ากับ 1.62 เมกะปาสคาล เมื่ออัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ

0.30 และค่ากำลังตัดเท่ากับ 1.69 เมกะปาสคาล เมื่ออัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.35 คิดเป็นกำลังตัดที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.30 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปูนซีเมนต์คงที่บล็อคปูพื้นคอนกรีตพูนที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่สูงกว่าจะมีแนวโน้มให้ค่ากำลังตัดที่มากกว่าบล็อคปูพื้นคอนกรีตพูนที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่น้อยกว่าเนื่องจากซีเมนต์เพสต์มีความชื้นเหลวที่เพียงพอต่อการเคลือบผิวมวลรวมได้อย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับผลการทดสอบกำลังอัด เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดและกำลังตัดของตัวอย่างบล็อคปูพื้นคอนกรีตพูนดังแสดงในรูปที่ 10


ซึ่งเห็นได้ว่ากำลังตัดของตัวอย่างบล็อคปูพื้นคอนกรีตพูนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อกำลังอัดสูงขึ้น เป็นความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามในลักษณะโพลิโนเมียล (Polynomial) ดังสมการที่ (4)

$$y = 0.0444x^2 + 0.0088x + 0.9972 \quad (4)$$

เมื่อ y คือกำลังตัด และ x คือกำลังอัด เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกำลังตัดและกำลังอัดของบล็อคปูพื้นคอนกรีตพูนที่ใช้มวลรวมหยาบจากหินที่ได้มาจากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์เก่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของสมบัติด้านกำลัง ได้แก่ ปริมาณเพสต์และการยึดเกาะระหว่างซีเมนต์เพสต์กับมวลรวม (Interfacial Transition Zone, ITZ) [9] เมื่อนำผลกำลังตัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 378-2531: กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น ซึ่งกำหนดค่ามาตรฐานกำลังรับแรงดัดตามขวางของกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 3 เมกะปาสคาล พบว่าบล็อคปูพื้นคอนกรีตพูนที่นำหินที่ได้จากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์เก่ามาแทนที่มวลรวมหยาบมีค่ากำลังตัดที่ต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด เนื่องจากบล็อคปูพื้นคอนกรีตพูนมีค่าความหนาแน่นที่ต่ำกว่าและมีปริมาตรโพรงที่สูงกว่าบล็อคคอนกรีตปูพื้นทั่วไป

3.3 อัตราการซึมผ่านน้ำ

ผลการทดสอบอัตราการซึมผ่านน้ำของบล็อคปูพื้นคอนกรีตพูนที่ใช้มวลรวมหยาบจากหินที่ได้มาจากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์เก่าที่อายุทดสอบ 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 11 พบว่า ตัวอย่างบล็อคปูพื้นคอนกรีตพูนที่ใช้มวลรวมหยาบจากหินที่ได้จากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์เก่าเมื่อผสมรวมปูนซีเมนต์ปริมาณอัตราส่วนร้อยละ 18 มีอัตราการซึมผ่านน้ำเท่ากับ 47.6 และ 45.0 มิลลิลิตรต่อวินาที เมื่ออัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.30 และ 0.35 ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการซึมผ่านน้ำลดลงร้อยละ 5.42 ในขณะที่เมื่อผสมรวมปริมาณปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 มีอัตราการซึมผ่านน้ำเท่ากับ 43.8 และ 42.7 มิลลิลิตรต่อวินาที เมื่ออัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.30 และ 0.35 ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการซึมผ่านน้ำลดลงร้อยละ 2.32




รูปที่ 11 การซึมผ่านน้ำในบล็อคปูพื้นคอนกรีตพูน

จากผลการทดสอบเห็นได้ว่าบล็อคปูพื้นคอนกรีตพูนที่ใช้มวลรวมหยาบจากหินที่ได้จากการรีไซเคิลผิวทางแอสฟัลต์เก่าเมื่อผสมรวมปูนซีเมนต์ปริมาณร้อยละ 18 ของน้ำหนักมวลรวมที่อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.30 (w0.30/c18) มีค่าอัตราการซึมผ่านน้ำสูงที่สุด ทั้งนี้เมื่อผสมรวมปริมาณปูนซีเมนต์เพิ่มสูงขึ้น (w0.30/c20) ค่าอัตราการซึมผ่านน้ำของ

ตัวอย่างบล็อกปูพื้นคอนกรีตพูนมีแนวโน้มน้ำลดลงร้อยละ 8.1 ในขณะที่เดียวกันเมื่อปริมาณปูนซีเมนต์คงที่พบว่า อัตราการซึมผ่านน้ำมีแนวโน้มน้ำลดลงเมื่ออัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ N.Saboo et al. [9] พบว่าอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่สูงขึ้นส่งผลให้ความพรุนหรือช่องว่างในคอนกรีตพูนลดลง เนื่องจากปริมาณซีเมนต์เพสต์ที่เพิ่มขึ้นจะเข้าไปอุดช่องว่างระหว่างมวลรวม ในขณะที่ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความหนืดลดลงและซีเมนต์เพสต์ทำการเคลือบผิวมวลรวมได้ดีขึ้น [5], [9] รวมถึงการผสมรวมมวลรวมหยาบต่างขนาดนั้นมวลรวมหยาบที่มีขนาดเล็กกว่าจะเข้าไปอุดช่องว่าง [1] นอกจากนี้อัตราการซึมผ่านน้ำไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณโพรงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับขนาดและความต่อเนื่องของโพรงอีกด้วย [2]

3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัด ความหนาแน่น และอัตราการซึมผ่านน้ำ

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัด ความหนาแน่นและค่าอัตราการซึมผ่านน้ำในตัวอย่างบล็อกปูพื้นคอนกรีตพูนดังแสดงในรูปที่ 12



รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ของกำลังอัด ความหนาแน่นและอัตราการซึมผ่านน้ำในบล็อกปูพื้นคอนกรีตพูน

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของผลการทดสอบพบว่าค่ากำลังอัดมีแนวโน้มน้ำเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการซึมผ่าน

น้ำลดลง และอัตราการซึมผ่านน้ำมีแนวโน้มน้ำลดลงเมื่อปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ T. Kamon and T. Ronnakorn [2] หรือกล่าวได้ว่ากำลังอัดมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับความพรุนนั่นคือความพรุนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กำลังอัดลดลง [1] เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับความหนาแน่นของตัวอย่างบล็อกปูพื้นคอนกรีตพูนมีแนวโน้มน้ำลดลงเมื่ออัตราการซึมผ่านน้ำมากขึ้น เนื่องจากอัตราการซึมผ่านน้ำที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับปริมาตรโพรงที่เกิดขึ้นในตัวอย่างบล็อกปูพื้นคอนกรีตพูนที่สูงขึ้นตามไปด้วย [4] ปริมาตรโพรงหรือความพรุนที่สูงนี้ส่งผลให้บล็อกปูพื้นคอนกรีตพูนมีค่าความหนาแน่นลดลงและความสามารถในการรับกำลังอัดที่ต่ำ [3] จากผลการทดสอบพบว่ากำลังอัดของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพูนที่อายุ 28 วันอยู่ในช่วง 2.9-3.6 เมกะปาสคาล ซึ่งมีค่าที่ต่ำเมื่อเทียบกับบล็อกคอนกรีตปูพื้นทางเท้าทั่วไป เนื่องจากโครงสร้างภายในของคอนกรีตที่มีปริมาตรโพรงที่มากกว่า และการนำหินที่ได้จากผิวทางแอสฟัลต์เก่านำมาใช้ใหม่เพื่อแทนที่มวลรวมหยาบยังมีปัญหาที่การยึดเหนี่ยวระหว่างซีเมนต์เพสต์กับผิวสัมผัสของมวลรวมอีกด้วย [7]-[9] แต่จุดเด่นของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพูนได้แก่ ความสามารถในการระบายน้ำที่ดีในช่วงที่มีฝนตกหรือน้ำท่วมซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบล็อกคอนกรีตปูพื้นทางเท้าทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 13



รูปที่ 13 ความสามารถในการระบายน้ำของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพูนจากการนำผิวทางแอสฟัลต์เก่ามาใช้ใหม่

4. สรุป

จากการศึกษาแนวทางการนำไปได้ของการนำหินหรือมวลรวมหยาบที่ได้จากการนำผิวทางแอสฟัลต์เก่ากลับมาใช้ใหม่ในการผลิตบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. บล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่ใช้การลดขนาดของมวลรวมจากผิวทางแอสฟัลต์เก่ามาใช้ใหม่ ที่ผสมรวมปูนซีเมนต์ในปริมาณที่สูงกว่าจะมีแนวโน้มความหนาแน่นเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ในทางกลับกันอัตราการซึมผ่านน้ำลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ผสมรวมปูนซีเมนต์ในปริมาณที่น้อยกว่า

2. บล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ร้อยละ 20 ต่อน้ำหนักมวลรวม ให้กำลังอัดและกำลังดัดที่สูงกว่าตัวอย่างที่ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ร้อยละ 18 ต่อน้ำหนักมวลรวม โดยปริมาณซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยพัฒนาสมบัติด้านกำลัง เนื่องจากซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยพัฒนาสมบัติด้านกำลัง เนื่องจากซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยพัฒนาสมบัติด้านกำลัง เนื่องจากการยึดเกาะกันดียิ่งขึ้น

3. บล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่นำหินจากผิวทางแอสฟัลต์เก่ามาใช้ใหม่โดยเป็นการผสมระหว่างขนาดคละที่กำหนดนั้นมีค่ากำลังอัดและกำลังดัดที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบล็อกคอนกรีตปูพื้นทั่วไป แต่ในขณะเดียวกันเห็นได้ชัดว่าบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนมีความสามารถในการไหลซึมผ่านน้ำได้ดีกว่า ทั้งยังเป็นการนำของเหลือทิ้งจากการก่อสร้างผิวทางกลับมาใช้ใหม่ เป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อีกทางหนึ่งด้วย

4. เมื่อพิจารณาสมการหาค่ากำลังดัดเห็นได้ว่าขึ้นอยู่กับขนาดและความหนาของบล็อกปูพื้นคอนกรีต ดังนั้นควรศึกษาขนาดและความหนาของบล็อกปูพื้นคอนกรีตที่หลากหลายมากขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ใน มอก. 378-2531 ซึ่งมีขนาดแนะนำถึง 7 ขนาด

5. ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบถึงผลกระทบของสมบัติทางวิศวกรรมเมื่อผลิตบล็อกปูพื้นคอนกรีต

พรุนจากการนำหินธรรมชาติที่มีขนาดคละตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือขนาดคละทั้งแบบที่มีขนาดไม่ต่อเนื่อง (Open Grade) หรือที่มีขนาดเดียว (Single Grade)

5. กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน รวมถึงสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้อนุเคราะห์เครื่องมือในการทดสอบและขอขอบคุณแนวทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ผิวทางแอสฟัลต์ของเก่าที่ได้จากการรื้อทิ้งในการทำวิจัยครั้งนี้

6. เอกสารอ้างอิง

- [1] N. H. Abd Halim, H. Md. Nor, R. P. Jaya, A. Mohamed, M. H. W. Ibrahim, N. I. Ramli and F. M. Nazri, "Permeability and Strength of Porous Concrete Paving Blocks at Different Sizes Coarse Aggregate," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1049, 2018.
- [2] T. Kamon and T. Ronnakorn, "A Study of Water Permeability on Porous Concrete Using Recycled Coarse Aggregates," in *Proceeding of the 25th National Convention on Civil Engineering*, Chonburi, Thailand, 2020, pp. MAT13-1-MAT13-7.
- [3] C. Nantachai, "Unit Weight and Compressive Strength of Pervious Concrete mixed with Oil Palm Shell," *Journals of Community Development and life Quality*, vol. 1, pp. 97-106, 2013.

- [4] V. Sata, A. Wongsu and P. Chindaprasit, "Properties of Pervious Geopolymer Concrete Using Recycled Aggregate," *Construction and Building Materials*, vol. 42, pp. 33-39, 2013.
- [5] Y. Hirun, T. Tanchaisawat, P. Mulrungsee, V. Bumlungam and A. Peasura, "The Pervious Concrete Paving Blocks," in *Proceeding of the 4th Annual Concrete Conference*, Ubon Ratchathani, Thailand, 2008.
- [6] A. H. Nur. Hidayah, Md. Nor. Hasanan and P. J. Ramadhansyah, "Porous Concrete Paving Blocks Using Coarse Aggregate," *Applied Mechanics and Materials*, vol. 554, pp. 111-115, 2014.
- [7] J. Suebsuk, K. Chaiyadechakorn, P. Panpipat and T. Poongernkham, "Compressive and Splitting Tensile Strengths of Concrete Using Recycled Pavement Waste as Coarse Aggregate," *SWU Engineering Journal*, vol. 11, no. 2, pp. 125-132, 2016.
- [8] J. Suebsuk, K. Chaiyadechakorn and P. Panpipat, "Mix Design of Portland Cement Concrete using Recycled Asphalt Pavement (RAP) as Coarse Aggregate in Highway Applications," in *Proceeding of the 24th National Convention on Civil Engineering*, Udonthani, Thailand, 2019.
- [9] N. Saboo, A. N. Prasad, M. Sukhija, M. Chaudhary and A. K. Chandrappa, "Effect of the use of recycled asphalt pavement (RAP) aggregates on the performance of pervious paver blocks (PPB)," *Construction and Building Materials*, vol. 262, pp. 120581, 2020.
- [10] Thai Industrial Standard (TIS) 378-2531, Concrete flooring tiles, Thai Industrial Standards Institute, Ministry of Industry, Bangkok, Thailand, 1988.