

# การสังเคราะห์แกรฟีนบนแผ่นทองแดงด้วยไมโครเวฟพลาสมา CVD

## Graphene Synthesis on Copper Plate by Microwave Plasma CVD

กิตติพงษ์ นัจจันทร์<sup>1\*</sup>, ทวี ฉิมอ้อย<sup>2</sup> และมนู เฟื่องฟู<sup>3</sup>

Kittipong Namjan<sup>1\*</sup>, Tawee Chimoye<sup>2</sup> and Manu Fuangfoong<sup>3</sup>

### บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการสังเคราะห์แกรฟีนบนแผ่นทองแดงด้วยไมโครเวฟพลาสมา CVD ที่สร้างขึ้นจากเตาไมโครเวฟฟิล์มของแกรฟีนเกิดบนแผ่นทองแดง โดยใช้ไอของเอทานอลเป็นแหล่งคาร์บอนภายใต้บรรยากาศของก๊าซอาร์กอนที่กำหนดอัตราการไหล 1 2 3 4 และ 5 ลิตรต่อนาที ตามลำดับเมื่อตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของแกรฟีนด้วยรามานสเปกโตรสโคปี พบแถบสำคัญทั้งสามคือ D, G และ 2D ของแกรฟีนที่สังเคราะห์อยู่ที่ 1346 1579 และ 2686  $\text{cm}^{-1}$  ตามลำดับโดยไม่ขึ้นอยู่กับการไหลโดยพบว่าแกรฟีนฟิล์มที่สังเคราะห์ได้มีความบกพร่องต่ำในทุกกรณี อย่างไรก็ตามเมื่อใช้อัตราการไหลของก๊าซอาร์กอน 1 ลิตรต่อนาที โดยทำซ้ำ 5 ครั้ง ได้แกรฟีนที่มีความหนา 2 ชั้นแต่สำหรับอัตราการไหลอื่นได้แกรฟีนที่มีความหนาหลายชั้น

**คำสำคัญ:** แกรฟีน ไมโครเวฟพลาสมา รามานสเปกโตรสโคปี

### Abstract

This paper presents the synthesized graphene by using microwave plasma CVD on copper plate created from microwave oven. The graphene film on copper plate was successfully created inside reactor by using vapor of the ethanol as the carbon source in atmosphere of argon. The flow rate of the argon were varied 1, 2, 3, 4 and 5 liter/min. The created graphene films were characterized by Raman spectroscopy. The three major bands of graphene, D, G and 2D-band located around 1345, 1579 and 2686  $\text{cm}^{-1}$ , respectively without effect of the flow rate. It was found that the created graphene films had low defect for all conditions. However, when using the flow rate of argon 1 liter/min, and repeated 5 times, the created graphene had 2 layers. But for others flow rates, the created graphene films had multilayers.

**Keywords:** Graphene, Microwave Plasma, Raman Spectroscopy

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 12120

<sup>2</sup> รศ.ดร., ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 12120

<sup>3</sup> รศ., ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 12120

<sup>1</sup> Graduate student, Department of Physics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathum Thani, 12120

<sup>2</sup> Assoc.Prof. Dr., Department of Physics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathum Thani, 12120

<sup>3</sup> Assoc.Prof., Department of Physics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathum Thani, 12120

\* Corresponding author: Tel.: 086-9252764. E-mail address: kittipong.n1@gmail.com

## บทนำ

แกรฟีน (Graphene) เป็นอะตอมคาร์บอนที่จัดเรียงตัวในสองมิติมีแลตทิซแบบหกเหลี่ยมคล้ายรังผึ้ง และมีไฮบริดเซชันแบบ  $sp^2$  มีความหนา 1 อะตอม ซึ่งก็คือแกรไฟต์ที่มีเพียงชั้นเดียว (Monolayer of Graphite) นับตั้งแต่มีการค้นพบแกรฟีนในปี ค.ศ.2004 เป็นต้นมา นักวิจัยทั่วโลกได้ทำการศึกษาวิจัยทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมันมีลักษณะเด่นกว่าวัสดุนาโนอื่นๆ กล่าวคือ มีน้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง มีความแข็งแรงสูงกว่าโลหะหลายๆ มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าและความร้อนที่ดีมาก ณ อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเชิงแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ค่อนข้างกว้าง ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในหลายๆ ด้าน จึงทำให้แกรฟีนได้ชื่อว่าเป็นวัสดุแห่งอนาคต [1]

การสังเคราะห์แกรฟีนมีด้วยกันหลายวิธี [2] เช่น วิธีเชิงกล (Mechanical Exfoliation) วิธีเชิงเคมี (Chemical Exfoliation) การสังเคราะห์ทางเคมีที่ใช้การสั่นด้วยเสียงความถี่สูงเป็นตัวช่วย (Chemical Synthesis-Sonication) และวิธีการปลูกฟิล์มด้วยขบวนการระเหยไอเคมี (Chemical Vapor Deposition หรือ CVD) เป็นต้น สำหรับในงานวิจัยนี้จะเป็นการสร้างเครื่องปลูกฟิล์มด้วยการระเหยไอเคมีโดยใช้คลื่นไมโครเวฟเป็นตัวช่วยในการสร้างพลาสมา (Microwave Enhance Plasma CVD) ด้วยการตัดแปลงจากเตาไมโครเวฟที่ใช้ในครัวเรือน โดยใช้เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) เป็นสารกำเนิดคาร์บอน จากนั้นนำแกรฟีนที่สังเคราะห์ได้ตรวจสอบคุณลักษณะด้วยรามานสเปกโตรสโกปี (Raman Spectroscopy) ข้อมูลที่ได้จะนำมาคำนวณเบื้องต้นเพื่อหาความบกพร่องและจำนวนชั้นแบบคร่าวๆ

## วิธีการวิจัย

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างของเครื่องไมโครเวฟพลาสมาชนิดที่ใช้ในการวิจัยนี้ โดยตัดแปลงจากเตาไมโครเวฟขนาดกำลัง 700 วัตต์ ภาชนะสำหรับปลูกฟิล์มทำจากบีกเกอร์ขนาด 1000 มล. ฝาปิดทำจากโลหะอะลูมิเนียมมีท่อสำหรับให้ก๊าซอาร์กอนและไอของแอลกอฮอล์ผ่านเข้าไป ก๊าซอาร์กอนใส่เพื่อเร่งปฏิกิริยาการเกิดฟิล์มด้านบนรองรับ ตลอดจนท่อสำหรับระบายความดันพร้อมวาล์วเสวอากาศสำหรับเหนี่ยวนำให้เกิดพลาสมาทำจากลวดโลหะทั้งสแตนเลสและเหล็กยาว 3 ซม. ติดตั้งบนฐานโลหะอะลูมิเนียมรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซม. ซึ่งวางอยู่บนฉนวนความร้อนที่ทำจากเทฟลอนหนา 10 มม. ความยาวของลวดทั้งสแตนเลสและเหล็กคำนวณจากสมการ [3]

$$L = \frac{c}{4f\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} \quad (1)$$


เมื่อ  $c$  คือ อัตราเร็วของแสง

$f$  คือ ความถี่ของคลื่นไมโครเวฟ เท่ากับ 2.45 GHz

$\mu_r$  คือ ค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ของสุญญากาศ


และ  $\epsilon_r$  คือ ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ของสุญญากาศ

ด้านข้างเตาไมโครเวฟบริเวณส่วนควบคุมติดตั้งพัดลมระบายความร้อนให้กับหลอดแมกนีตรอนสำหรับเอทิลแอลกอฮอล์บรรจุในหลอดทดลองที่มีฝาและเชื่อมกับท่อพร้อมวาล์วโดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์สำหรับต้มให้แอลกอฮอล์กลายเป็นไอ ในรายงานฉบับนี้เป็นแผ่นทองแดงเป็นแผ่นรองรับ (Substrate) โดยติดตั้งไว้ที่ฝาด้านในภาชนะ



ภาพที่ 1 ไมโครเวฟพลาสมาวิธีที่ใช้ในการวิจัย [3]

วิธีการวิจัยเริ่มจากตัดแผ่นทองแดงขนาด 2x2 ซม. ก่อนที่จะนำไปติดตั้งที่ฝาด้านในของภาชนะสำหรับปลูกฟิล์ม จะทำความสะอาดผิวด้วยน้ำยาล้างจานแล้วเช็ดให้แห้ง จากนั้นทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์และอะซิโตน ตามลำดับได้ แอลกอฮอล์ปริมาณ 5 มล. ในหลอดทดลอง พร้อมทั้งปิดวาล์วของท่อนำไอของแอลกอฮอล์ แสดงดังภาพที่ 2 เมื่อติดตั้งแผ่นรองรับเรียบร้อยแล้วจะจ่ายก๊าซอาร์กอนเข้าไปเพื่อแทนที่อากาศภายในภาชนะเป็นเวลาประมาณ 15-20 วินาที จากนั้นจะทำความสะอาดผิวของแผ่นรองรับอีกครั้งด้วยเปิดเครื่อง ไมโครเวฟให้เกิดพลาสมาของก๊าซอาร์กอนเป็นเวลา 60 วินาที ขั้นตอนของการปลูกฟิล์มแกรฟีนเริ่มจากเปิดวาล์วของท่อนำไอของแอลกอฮอล์แล้วให้ความร้อนกับแอลกอฮอล์ในขณะเดียวกัน ยังคงจ่ายก๊าซอาร์กอนเข้าไปในภาชนะในอัตราการไหลที่กำหนด ซึ่งในงานวิจัยนี้กำหนดอัตราการไหลที่ 1 2 3 4 และ 5 ลิตรต่อนาที เมื่อแอลกอฮอล์เดือดจึงเปิดไมโครเวฟเป็นเวลา 50 วินาที ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แอลกอฮอล์กลายเป็นไอจนหมดและปรากฏเป็นฟิล์มสีดำบนแผ่นรองรับ



ภาพที่ 2 การติดตั้งโครงสร้างของไมโครเวฟพลาสมาวิธีที่ใช้ในการวิจัย

ในงานวิจัยนี้จะดูลักษณะพื้นฐานวิทยาของฟิล์มที่เตรียมได้ด้วยการถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและแบบส่องผ่านและยืนยันความเป็นแกรฟีนด้วยการใช้รามานสเปคโตรสโคปีเพื่อดูลักษณะของรามานสเปคตรัม หากฟิล์มที่เตรียมได้เป็นแกรฟีนจะต้องปรากฏพีกสำคัญของแกรฟีนจำนวน 3 พีก คือ D Peak G Peak และ 2D Peak ณ ตำแหน่ง  $1350$   $1600$  และ  $2700$   $\text{cm}^{-1}$  โดยประมาณ ตามลำดับความเข้มของทั้งสามพีก ( $I_D$ ,  $I_G$  และ  $I_{2D}$ ) ความกว้างที่ระยะครึ่งหนึ่งของพีก 2D (Full Width at Half Maximum; FWHM) จะบ่งบอกถึงจำนวนชั้นและความบกพร่องของฟิล์มแกรฟีนที่เตรียมได้ [2, 4] ตามตารางที่ 1 สำหรับระยะเฉลี่ยของความบกพร่องของแลตทิซ ( $L_D$ ) คำนวณได้จากสมการ [5]

$$L_D^2 \text{ (nm)} = (1.8 \times 10^{-9}) \lambda_L^4 \left(\frac{I_D}{I_G}\right)^{-1} \quad (2)$$


เมื่อ  $\lambda_L$  คือ ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์ของเครื่องรามานสเปกโตรสโคปีที่ใช้ในการวิเคราะห์เท่ากับ 532 nm [3]

ตารางที่ 1 ข้อมูลที่ใช้สำหรับการคาดคะเนคุณลักษณะเบื้องต้นของแกรฟีน

| $I_D/I_G$  | $I_{2D}/I_G$ | FWHM (cm <sup>-1</sup> ) | Defectlevel   | Number of layers    |
|------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| ≤0.25      | ≥2           | 20 – 40                  | Low defect    | 1 (mono - layer)    |
| 0.25 – 0.5 | 0.9 - 2      | 40 – 60                  | Medium defect | 2 (bi - layers)     |
| ≥0.5       | ≤0.9         | 60 – 80                  | High defect   | >3 (Multi – layers) |

### ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

ภาพที่ 3(ก) – 3(จ) เป็นรามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มแกรฟีนที่เตรียมจากอัตราการไหลของก๊าซอาร์กอนในอัตรา 1 2 3 4 และ 5 ลิตรต่อนาที ตามลำดับ



ภาพที่ 3 แสดงตำแหน่งของ D, G และ 2D Peak จากรามาน สเปกโตรสโคปี ของฟิล์มแกรฟีนที่อัตราการไหลของก๊าซอาร์กอนในอัตรา 1 2 3 4 และ 5 ลิตรต่อนาที

ตำแหน่งศูนย์กลางของ D, G และ 2D Peak ตลอดจนอัตราส่วนความเข้มของ  $I_D/I_G$ ,  $I_{2D}/I_G$  และ FWHM ( $\text{cm}^{-1}$ )  
ของรามานสเปกโตรสโคปีตามภาพที่ 2 สรุปได้ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 อัตราการไหลของก๊าซอาร์กอน

| อัตราการไหลของก๊าซอาร์กอน | D Peak | G Peak | 2D Peak | $I_D/I_G$ | $I_{2D}/I_G$ | FWHM ( $\text{cm}^{-1}$ ) |
|---------------------------|--------|--------|---------|-----------|--------------|---------------------------|
| 1 ลิตรต่อนาที             | 1349   | 1573   | 2686    | 0.90      | 0.99         | 67                        |
| 2 ลิตรต่อนาที             | 1342   | 1571   | 2678    | 0.88      | 0.99         | 70                        |
| 3 ลิตรต่อนาที             | 1339   | 1578   | 2684    | 0.94      | 1.00         | 67                        |
| 4 ลิตรต่อนาที             | 1344   | 1593   | 2693    | 0.99      | 0.98         | 55                        |
| 5 ลิตรต่อนาที             | 1334   | 1576   | 2686    | 0.85      | 1.00         | 63                        |

ระยะเฉลี่ยของความบกพร่องของแลตทิซ ( $L_D$ ) ของแต่ละตัวอย่างเมื่อคำนวณด้วยสมการ (2) แสดงได้ตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ระยะเฉลี่ยของความบกพร่องของแลตทิซ ( $L_D$ )

| อัตราการไหลของก๊าซอาร์กอน | $L_D$ (nm) |
|---------------------------|------------|
| 1 ลิตรต่อนาที             | 12.14      |
| 2 ลิตรต่อนาที             | 12.27      |
| 3 ลิตรต่อนาที             | 11.88      |
| 4 ลิตรต่อนาที             | 11.57      |
| 5 ลิตรต่อนาที             | 12.01      |

### สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิเคราะห์เบื้องต้นตามตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงในตารางที่ 1 พบว่าแกรฟีนที่เตรียมบนแผ่นรองรับทองแดงมีจำนวนชั้นมากกว่า 2 ชั้น หรือจัดอยู่ในประเภทหลายชั้น (Multi-layers) จากตารางที่ 2 และ 3 อาจกล่าวได้ว่าแกรฟีนที่เตรียมที่อัตราการไหลของก๊าซอาร์กอน 4 ลิตรต่อนาที มีแนวโน้มที่มีความบกพร่องในระดับปานกลางก่อนไปทางสูง นอกนั้นมีความพร่องอยู่ในระดับสูง การออกแบบการสังเคราะห์แกรฟีนบนแผ่นทองแดงด้วยไมโครเวฟพลาสมา CVD นี้มีต้นทุนต่ำและใช้เวลาในการสังเคราะห์แกรฟีนน้อย

### คำขอขอบคุณ

ผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สนับสนุนเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการวิจัยนี้

### เอกสารอ้างอิง

- [1] Eric Puma. (2014). **An Overview of CVD Graphene Growth Characterization and Transfer**. Senior Thesis. Pomona College.
- [2] Jamie H., Franziska S., Alicja B. and Mark H. (2013). "Methods for Obtaining Graphene", **Graphene Fundamentals and Emergent Applications**. 129 -227. Waltham : ElsevierInc.
- [3] Pongsopon R. (2014). **Microwave Plasma Reactor Based on Microwave Oven**. Senior Thesis. Thammasat University.

- [4] Henrique. (2015). “Raman Mapping Characterization of All-Fiber CVD Monolayer Graphene Saturable Absorbers for Erbium = Doped Fiber Laser Model Locking”, **Journal of Lightwave Technology**. 33(19), 4118-4123.
- [5] Byan Beamset. (2015). “Raman Characterization of Defects and Dopants in Grapheme”, **Journal of Physics**. 27(8), 1-26.